



EXCEL MIX adhezní můstek

- **Složení:** Speciálně modifikovaná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů plněná křemičitým pískem. Neobsahuje těžké kovy.
- **Použití:** EXCEL MIX adhezní můstek je určen k vytvoření kontaktní vrstvy na hladkých plochách jako je gletovaný beton, glazované keramické výrobky, sklo, umakart nebo na stavebních materiálech jako jsou dřevoštěpkové, sádkartonové a dřevovláknité desky. Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost lepicích malt používaných pro lepení finální povrchové úpravy na výše uvedené podklady.
- **Aplikace:** Pracujte při teplotách podkladu a ovzduší od +5 do +25 °C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. EXCEL MIX adhezní můstek lze podle potřeby ředit až do 10% vodou. Při dodatečném ředění hmotu vždy důkladně promícháme. Takto připravenou hmotu nanášíme štětcem, maliřskou štětkou nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý a soudržný podklad prostý mastnoty starých nátěrů a jiných nečistot. Lepící maltu volíme podle materiálu, který je na finální úpravu použit. V případě keramických obkladů a dlažeb je to TS GRES nebo TS FLEX. Excel MIX adhezní můstek je možné použít také jako kontaktní vrstvu při lepení tepelných izolantů jako je polystyren a minerální vlna. V tomto případě volíme jako lepicí maltu TS SPECIAL. Lepení finální povrchové úpravy provádíme vždy po důkladném zaschnutí adhezivního můstku (min. 6 hod.). Použité nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.
- **Vlastnosti:**

sušina min.	63 hm. %
specifická hmotnost	1,54 g/cm ³
pH	8,0 – 10,0
vzhled	červenohnědá kapalina
- **Spotřeba:** podle druhu podkladu 0,15 – 0,20 kg/m²
- **Balení:** 1 kg, 12 kg plastové obaly
- **Skladování:** Skladovat v původních neporušených obalech v rozmezí teplot od + 5 °C do + 25 °C. Maximální skladovatelnost 12 měsíců. **Výrobek nesmí zmrznout !**
- **Přeprava:** Přepravovat při teplotách od + 5 °C do + 25 °C.
- **Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů. Při dodržení základních hygienických pravidel, neohrožuje **EXCEL MIX adhezní můstek** zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.
- **Pokyny pro první pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- **Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

R 52/53	Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
---------	--

S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.