


# ULTRATOP

Velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementová směs pro provádění podlah odolných proti oděru pro aplikaci v tloušťce vrstvy mezi 5 a 40 mm.



## POPIS

**Ultratop** je samonivelační malta na bázi speciálních hydraulických pojiv s extrémně rychlým průběhem vytvrzení, určená pro povrchové úpravy podlah. **Ultratop** lze brousit a může být také použitý jako pojivo pro povrchovou úpravu podlah typu „Benátské terrazzo“.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Prášková směs, po smíchání s vodou získává směs samonivelační konzistenci.
- Aplikace v tloušťce od 5 do 40 mm.
- Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti oděru.
- Splňuje požadavky normy EN 13813 „Potěry a materiály pro potěry – Materiály pro potěry – Vlastnosti a požadavky“, která definuje požadavky na materiály pro potěry používané při výstavbě podlah v interiérech.
- Splňuje požadavky GEV-EMICODE ECI<sup>PLUS</sup>.

## VÝHODY

- Díky své vysoké mechanické pevnosti nabízí široké možnosti použití a je vhodný pro průmyslové použití (středně silné provozní zatížení s pojezdem gumovými kolečky), komerční a obytné prostory.
- Zkrácení doby realizace díky možné aplikaci čerpadlem pomocí strojní omítačky.
- K dispozici v různých barvách a povrchových úpravách: „Přírodní efekt“, „Broušený efekt“, „Efekt „Benátské terrazzo“.
- Hotová podlaha se vyznačuje výrazným vzhledem použitého cementového materiálu.
- Extrémně rychlé vytvrzení, které umožňuje omezit prostoje ve výrobě.
- Vhodné pro podlahy s teplovodním topným systémem.
- Použitelný jako pohledová povrchová úprava ale i jako ideální podklad před aplikací pryskyřičných nátěrů řady **Mapecoat** a **Mapecfloor**.
- Udržitelnost: může přispět k získání kreditů LEED a má vystaveno EPD (Environmental Product Declaration).

## OBLASTI POUŽITÍ

Pro svou vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti oděru může **Ultratop** zůstat jako finální pohledová podlaha a je vhodná pro nespočetné množství použití v nejrůznějších prostředích.

- Sklady, logistické prostory, sklady výrobků a další průmyslová prostředí, jak stávající, tak nově provedená, kde je požadovaná finální cementová pohledová podlaha s vysokou mechanickou pevností.
- Nákupní centra, supermarkety, restaurace, obchody, showroomy, muzea a kostely.
- Strojírenské, chemické, potravinářské a textilní provozy.
- Obytné a/nebo komerčních prostředí, také s leštěným efektem nebo efektem „Benátské terrazzo“.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepřidávejte další vodu do směsi, jakmile **Ultratop** začne tuhnout.
- Nepřidávejte do směsi **Ultratop** vápno, cement, sádro ani jiná pojiva.
- Nepoužívejte **Ultratop** na podklady vystavené vzlínající kapilární vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti vyšší než 4%.
- Nepoužívejte **Ultratop** na plovoucí potěry. **Ultratop** musí být vždy nakotvený na dostatečně nosný, tuhý, pevný a kompaktní podklad.
- Nepoužívejte **Ultratop** na mokré podklady.
- Nepoužívejte **Ultratop** na kovové podklady.
- Nepoužívejte **Ultratop** při teplotách nižších než +5 °C a vyšších než +35°C.
- Barvy podlah zhotovených s použitím výrobku **Ultratop** mohou vykazovat nestejně a nejednotné zbarvení povrchu, což je typickým znakem výrobků na bázi cementu. Nejednotnost barevného tónu je totiž vázaná, kromě povahy tohoto výrobku, také na způsob zpracování, které musí být prováděno nepřetržitě a bez přestávek, aby mohla být zaručena i dokonalá rovinnost.
- Teplota podkladu v době aplikace a vytvrzování musí být nejméně o 3°C vyšší, než je teplota rosného bodu. Relativní vlhkost nesmí být vyšší než 80%.

## ZPŮSOB APLIKACE

### Příprava podkladu

Podklad musí být hrubý, nosný, pevný, vyschlý, bez trhlin, nesoudržných částí, nátěrů, mastnot, vosků, koroze, zaschlého cementového mléka, nečistot a zbavený prachu a ostatních látek, které by mohly narušit jeho přídržnost k podkladu.

Podklad musí mít minimální pevnost v tlaku 25 N/mm a minimálně 1,5 N/mm v tahu. Mechanická pevnost podkladu musí být v každém případě přizpůsobena typu použití a předpokládanému zatížení podlahy. Vlhkost podkladu nesmí překročit 4 % a nesmí docházet ke kapilárnímu vzlínání vlhkosti.

Před zahájením přípravy **Ultratopu** instalujte po obvodu místností speciální pásku ze stlačitelného materiálu a stejně tak kolem výrazných svislých prvků (pilíře, sloupy atd.), které se případně na podlaze nacházejí.

Betonové podlahy a/nebo povrchy z keramiky a/nebo přírodního kamene musí být mechanicky připraveny obroušením diamantovými kotouči, obrokováním nebo frézováním v závislosti na vlastnostech podkladu a musí být ošetřeny základním nátěrem **Primer SN**, případně zesíleným síťovinou **Rete 320** (alkalicky odolná síťovina ze skelných vláken) s následným zásypem křemičitým pískem **Quarzo 1,2**.

Před nanesením **Ultratopu** odstraňte přebytečný písek vykartáčováním a odsátím průmyslovým vysavačem. Jako alternativu k **Primeru SN** lze savé podklady, jako je beton, ošetřit 1-2 vrstvami **Primeru LT** zředěného vodou v hmotnostním poměru 1:1. Před nanesením stěrky **Ultratop** počkejte, až primer zaschne (2 až 5 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí).

Případné trhliny, díry nebo povrchové nerovnosti je třeba opravit a vyrovnat výrobkem **Primer SN** s příměsí křemičitého písku nebo výrobkem **Additix PE** nebo pomocí **Mapefloor JA**, příp. **Mapefloor JA Fast** v závislosti na šířce a hloubce defektů a poškození. Rekonstrukce silně poškozených oblastí a spár, výplň velkých prohlubní, obnovení nebo minimální změna spádu v určených oblastech se provádí pomocí předem namíchané epoxidové malty **Mapefloor EP19**.

### Příprava směsi

Do nádoby obsahující 5,0-5,5 litrů čisté vody nasypte za stálého míchání 25 kg **Ultratopu** a míchejte elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami, až vznikne homogenní samonivelační hmota bez hrudek. Po 2-3 minutách odležení je nutné hmotu před aplikací znovu krátce promíchat.

Množství **Ultratopu**, které se má připravit, musí být takové, aby bylo možné ho použít v průběhu 15 minut (při teplotě +23 °C); doba zpracovatelnosti je závislá na teplotě prostředí a podkladu a zkracuje se s jejím zvyšováním. Větší množství výrobku při aplikaci na střední velké a velké plochy lze výhodně připravit v horizontální míchačce s vertikální osou. Pro přípravu směsi ve stroji musí být množství vody stejné jako při ruční přípravě. Směs míchejte, až je zcela homogenní, a teprve potom pokračujte ve zpracování směsi. Použití míchačky je nezbytné, pokud je **Ultratop** aplikován pomocí čerpadla strojní omítačky; pouze tak je totiž zajištěno nepřetržité dodávání směsi do místa předchozího lití.

## Aplikace směsi

**Ultratop** aplikujte na podlahu ručně nebo strojně (pomocí šnekového čerpadla strojní omítačky) v jedné vrstvě a tloušťce 5 až 40 mm a urovnejte ho pomocí dlouhé stěrky. Dbejte na to, aby aplikace probíhala plynule, bez přestávek, aby podlaha nevykazovala zjevné nerovnosti a výrazně barevnou nejednotnost. Díky svým samonivelačním schopnostem **Ultratop** eliminuje všechny nedokonalosti po aplikaci stěrkou.

Při aplikaci respektujte všechny dilatační spáry v podkladu a vytvořte také ve stěrce nejméně každých 50 m<sup>2</sup> dilatační spáry. V případě podlahového vytápění musí být velikost dilatačních polí snížena na 25-30 m<sup>2</sup>.

Pokud se **Ultratop** aplikuje v obytných prostorách (byty, obchody atd.), kde je velikost místností menší než 50 m<sup>2</sup>, je nutné vytvořit dilatační spáry v oblasti dveřních prahů nebo tam, kde dochází k výrazné změně tvaru místnosti.

Spáry utěsněte pružným těsnicím polyuretanovým tmelem **Mapeflex PU 45 FT** s vysokým modulem pružnosti a rychlým průběhem vytvrzení, který je přetíratelný a umožňuje prodloužení ve spáře až 20 %. Pro vymezení správné hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu k jejímu dnu vložte předem do spáry **Mapefoam**, provazec z expandované polyetylenové pěny s uzavřenými buňkami.

Přibližně 3 dny po aplikaci je třeba povrch stěrky **Ultratop** chránit pomocí jednoho z výrobků řady **Mapefloor Finish** (výběr nejvhodnějšího výrobku musí být posouzen podle požadovaného estetického vzhledu a/nebo odolnosti proti opotřebení). Obráťte se na technický servis MAPEI.

Nakonec naneste jednu vrstvu metalického vosku **Mapelux Lucida** nebo **Mapelux Opaca**; tato povrchová úprava usnadní čištění a údržbu podlahy.

**Upozornění:** Veškeré další informace týkající se vlastností a způsobů aplikace výrobku **Ultratop** v provedení „přírodní“, „broušený“ nebo s efektem „Benátské terrazzo“ najdete v příslušných materiálových listech systémů:

- ULTRATOP SYSTEM “Přírodní efekt”
- ULTRATOP SYSTEM “Broušený efekt”
- ULTRATOP SYSTEM “Benátské terrazzo”

## ČIŠTĚNÍ

V čerstvém stavu lze **Ultratop** odstranit z rukou a náradí vodou.

## SPOTŘEBA

**Ultratop:** 16,5-17,5 kg/m<sup>2</sup> na cm tloušťky vrstvy.

## BALENÍ

Pytle 25 kg.

## SKLADOVÁNÍ

**Ultratop** je skladovatelný v původních uzavřených obalech v chladném a suchém prostředí nejméně 12 měsíců.

Při delším skladování se doba tuhnutí výrobku **Ultratop** může prodloužit, výsledné technické vlastnosti po vytvrzení ale zůstávají stejné.

# BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Pro bezpečné používání našich produktů se řiďte nejnovější verzí bezpečnostního listu, který je k dispozici na našich webových stránkách [www.mapei.com-cz](http://www.mapei.com-cz).

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

|                    |  |
|--------------------|--|
| Konzistence:       | jemný prášek   |
| Barva:             | světle šedá, standardní, bílá, béžová, červená a antracitová |
| Objemová hmotnost: | 1 300 kg/m <sup>3</sup>                                      |
| Obsah sušiny:      | 100%   |

### ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Mísicí poměr:            | cca 20-22 hmotnostních dílů vody na 100 hmotnostních dílů <b>Ultratopu</b> |
| Tloušťka:                | od 5 do 40 mm  |
| Samonivelační:           | ano  |
| Objemová hmotnost směsi: | 2 000-2 100 kg/m <sup>3</sup>  |
| pH směsi:                | cca 12   |
| Pracovní teplota:        | od +5°C do +35°C   |
| Zpracovatelnost:         | 15 minut   |
| Doba tuhnutí:            | 60 minut   |
| Pochůznost:              | 3-4 hodiny   |

### VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)

|  |       |                       |
|--|-------|-----------------------|
| Odolnost proti obrusu metodou Taber vyjádřená jako úbytek hmotnosti v gramech (kotouč H22 - 500 g - 200 ot.) (ASTM C1803): | 7 d   | 0,7 g                 |
|  | 28 d  | 0,6 g                 |
| Pevnost v tlaku (EN 13892-2):  | 24 h  | >20 N/mm <sup>2</sup> |
|  | 72 h  | >25 N/mm <sup>2</sup> |
|  | 7 dnů | >30 N/mm <sup>2</sup> |

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| Pevnost v tahu za ohybu (EN 13892-2):                                       | 24 h             | >5 N/mm <sup>2</sup> |
|   | 72 h             | >7 N/mm <sup>2</sup> |
|   | 7 dnů            | >9 N/mm <sup>2</sup> |
| Opotřebenění pohybem kolečkové židle* (typ W, počet cyklů 25 000) (EN 425): | - delaminace: ne |                      |
| * Test proveden na povrchové úpravě s nátěrem řady Mapefloor Finish.        | - trhliny: ne    |                      |

| Funkční vlastnost            | Zkušební metoda | Požadavky ve shodě s EN 13813 pro cementové potěry | Typické hodnoty      |
|------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| Pevnost v tlaku              | EN 13892-2      | od C5 do C80                                       | C40                  |
| Pevnost v tahu za ohybu:     | EN 13892-2      | od F5 do F50                                       | F10                  |
| Odolnost proti abrazi Böhme: | EN 13892-3      | od A1,5 do A22                                     | A9                   |
| Reakce na oheň:              | EN 13501-1      | Deklarovaná hodnota                                | A2 <sub>FL</sub> -s1 |

## UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Zpracovatel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Viz aktuální verze technického listu, která je k dispozici na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.**

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodávka a instalace samonivelační cementové malty s velmi rychlým tuhnutím a vysokou odolností proti oděru, která se nanáší v tloušťkách od 5 do 40 mm (například **Ultratop** od společnosti Mapei S.p.A.), pro vytvoření nebo renovaci povrchů v interiéru vystavených střednímu provozu gumových kol nebo pěšího provozu v komerčních, průmyslových nebo obytných prostorech. Podklady musí být čisté, suché, pevné, kompaktní a ošetřené vhodnými výrobky (například **Primer SN** nebo alternativně **Primer LT** od společnosti Mapei S.p.A.). Po vytvrzení může být cementová směs také broušena za sucha nebo použita jako pojivo při realizaci podlah ve stylu „Benátské terrazzo“. Může být také použita jako podklad pro nanášení pryskyřičných nátěrů (například produktů z řad **Mapecoat** a **Mapefloor** od společnosti Mapei S.p.A.). Pokud má povrch zůstat odkrytý jako hotová podlaha, musí být vždy chráněn a zbaven absorpčních vlastností nanesením vhodného ochranného nátěru (například produktu z řady **Mapefloor Finish** od společnosti Mapei S.p.A.), který se vybírá podle požadované odolnosti proti opotřebenění a požadovaného estetického efektu. Aby se usnadnilo běžné čištění a údržba, je třeba nakonec

nanést rovnoměrnou vrstvu ochranného kovového vosku (například **Mapelux Lucida** nebo **Mapelux Opaca** od společnosti Mapei S.p.A.).

Samonivelační malta musí mít následující vlastnosti:

|  |  |
|--|--|
| Objemová hmotnost směsi:   | 2 000-2 100 kg/m <sup>3</sup>  |
| Pevnost v tlaku (EN 13892-2):<br><br>- po 24 h:<br>- po 72 h:<br>- po 7 dnech:<br>- po 28 dnech:         | <br><br>>20 N/mm <sup>2</sup><br>>25 N/mm <sup>2</sup><br>>30 N/mm <sup>2</sup><br>>40 N/mm <sup>2</sup> |
| Pevnost v tahu za ohybu (EN 13892-2):<br><br>- po 24 h:<br>- po 72 h:<br>- po 7 dnech:<br>- po 28 dnech: | <br><br>>5 N/mm <sup>2</sup><br>>7 N/mm <sup>2</sup><br>>9 N/mm <sup>2</sup><br>>10 N/mm <sup>2</sup>    |
| Odolnost proti abrazi Taber (kotouč H22 – 500g, 200 ot.) vyjádřená jako ztráta hmotnosti) (ASTM C1803):  | - po 7 dnech: 0,7 g<br>- po 28 dnech: 0,6 g  |
| Odolnost proti abrazi Böhme (EN 13892-3):  | - po 28 dnech: 9 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>   |
| Reakce na oheň (EN 13501-1):   | A2 <sub>FL-s1</sub>  |
| Opatřebení pohybem kolečkové židle* (typ W, počet cyklů 25 000) (EN 425):                                | - delaminace: ne<br><br>- trhliny: ne  |
| Splňuje požadavky GEV-EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup>  |  |

\* Zkouška provedena s povrchovým nátěrem řady **Mapefloor Finish**.

**Mapei, spol. s r.o.**

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01



+420-800-100-484



[www.mapei.cz](http://www.mapei.cz)



[info@mapei.cz](mailto:info@mapei.cz)

517-2-2026-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

