

PLANICRETE

Syntetický latex pro zlepšení přídržnosti
cementových směsí



OBLASTI POUŽITÍ

- Příklad pro zlepšení mechanických vlastností a přídržnosti cementových potěrů, omítek a tenkovrstvých stěrek.
- Příklad pro výrobu cementových nátěrů s vysokou přídržností k podkladu plnicí funkci adhezivního můstku.

Některé příklady použití

- Cementové potěry vysoké mechanické pevnosti v exteriéru a interiéru.
- Adhezivní můstek pro pokládku přírodního kamene s použitím systému **Mapestone**.
- Vysokopevnostní cementové omítky v interiéru i exteriéru.
- Adhezivní můstek ke zlepšení přídržnosti kotvených potěrů z tradičních cementových směsí nebo potěrů zhotovených s použitím výrobku **Mapecem Pronto** nebo **Topcem Pronto**.
- Adhezivní můstek zhotovený s použitím výrobku **Mapecem** nebo **Topcem** ke zlepšení přídržnosti kotvených potěrů prováděných s použitím stejného typu pojiva.
- Adhezivní můstek pro přikotvení nových omítek ke stávajícímu podkladu.
- Zušlechťené cementové malty pro vyplnění otvorů, opravy poškozených částí a pro povrchovou úpravu drobných stavebních prvků a betonových prefabrikátů.
- Zušlechťené cementové malty pro konečnou úpravu povrchů vystavených silnému provoznímu zatížení abrazi (průmyslové podlahy, rampy, žlaby).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Planicrete je vysoce stabilní speciální syntetický elastomer ve vodní disperzi, který je odolný proti alkalické saponifikaci, charakteristický nízkou teplotou skelného přechodu. Tento speciální elastomer na bázi SBR (styren-butadien rubber) má také speciální vlastnosti, díky nimž je odolný proti stárnutí. Řetězce polymeru, které tvoří tento elastomer, jsou typické těsnou vazbou chemických pojiv, které je navzájem spojují. Tato důležitá vlastnost umožňuje řetězcům polymeru navázat na paralelní tvar, když jsou deformovány a poskytují tak elastomeru vysokou elasticitu.

Planicrete se dodává ve formě velmi tekutého bílého latexu, který po smíchání s kamenivem a portlandským cementem zvyšuje plasticitu cementových směsí, schopnost zadržování vody a zpracovatelnost obecně. Po vytvrzení a konečném vyzrání mají cementové směsi modifikované pryskyřicí **Planicrete** následující vlastnosti:

- vyšší přídržnost ke všem podkladům;
- vyšší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu;
- vyšší odolnost proti abrazi;
- vyšší vodonepropustnost;
- vyšší odolnost proti mrazovým cyklům;
- vyšší odolnost proti ředěným kyselinám, solným roztokům a olejům.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte čistý **Planicrete** jako primer nebo adhezivní můstek: vždy je třeba ho smíchat s portlandským cementem nebo, v případě potřeby, s výrobkem **Mapecem** nebo **Topcem**.
- Nepoužívejte směsi obsahující **Planicrete** při teplotách nižších než +5°C nebo vyšších než +40°C.
- V případě aplikace v horkém nebo větrném počasí, chraňte ošetřené povrchy před rychlým odparem vody.

- Při použití **Planicrete** v maltách a betonech je bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré technologické postupy, předepsané pro provádění prací; především pak použití plniva vhodné granulometrie s ohledem na tloušťku aplikované vrstvy a množství záměsové vody.
- Jsou-li směsi s **Planicrete** připravovány v míchačce na beton, nemíchejte směs déle než 3 minuty, abyste zabránili vmíchání nadměrného množství vzduchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Jsou-li směsi s **Planicrete** připravovány v míchačce na beton, nemíchejte směs déle než 3 minuty, abyste zabránili vmíchání nadměrného množství vzduchu.

Nesoudržné nebo oddělovající se části, prach, cementové mléko, zbytky olejů nebo odbedňovacích přípravků, starých nátěrů, maleb, koroze, apod. je nutné odstranit opískováním, obroušením nebo tlakovou vodou.

Poté je třeba podklad dostatečně nasytit vodou, na povrchu však nesmí zůstat žádná nevsáknutá voda, což by snížilo přídržnost malty k podkladu.

Kotvené potěry v tloušťce od 10 do 35 mm

Planicrete může být použit jako přísada při výrobě kotvených potěrů s vynikající přídržností k podkladu a vysokou mechanickou pevností, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Doporučené dávkování:

Planicrete	45 kg	50 kg
Voda	135 kg	150 kg
Portlandský cement	350 kg	400 kg
Kamenivo	1550 kg	1500 kg

Plnivo ve směsi musí být vybrané granulometrie a to v závislosti na tloušťce potěru, tzn., že musí být rovno 1/3-1/4 tloušťky vrstvy s max. velikostí zrna 8 mm.

Pozn.: Před aplikací vyrovnávací vrstvy naneste adhezní nátěr z **Planicrete**, cementu a vody, aby byla zajištěna dokonalá přídržnost ke stávajícímu cementovému podkladu. Nečekejte, až cementové mléko zaschne: vždy nanášejte metodou „čerstvý do čerstvého“.

Plovoucí potěry

(minimální tloušťka 35 mm)

V tomto případě doporučujeme ředit **Planicrete** vodou v poměru 1:4 a mírně snížit dávkování cementu.

Doporučené dávkování:

Planicrete	30 kg	35 kg
Voda	120 kg	140 kg
Cement	300 kg	350 kg
Kamenivo (0-8 mm)	1600 kg	1550 kg

Doba zrání těchto potěrů je nejméně dva týdny při běžné teplotě a vlhkosti prostředí.

Pozn.: Tato směs se může použít také při pokládce keramických obkladů a dlažeb tradiční metodou, v případě potřeby je možné přizpůsobit granulometrii plniva požadované tloušťce ložné vrstvy.

Příprava omítky

Planicrete je možné použít jako přísadu do omítek na bázi cementu v interiéru i exteriéru. Použitím výrobku **Planicrete** se tak docílí vynikající přídržnosti omítky k podkladu, zlepší se její vodonepropustnost a odolnost proti atmosférickým vlivům.

Doporučené dávkování:

- **Planicrete** 1 kg
- Voda 4 kg
- Cement 5,5 kg
- Kamenivo (0-3 mm) 20 kg

Pro zlepšení přídržnosti k podkladu je také velmi běžné předchozí použití kotvicího podhozu zhotoveného z:

- **Planicrete** 1 kg

- Voda 1 kg
- Cement 3,5 kg
- Kamenivo (0-2 mm) 3,5 kg

Je-li potřeba použít předmíchanou omítkovou směs, zvolte **Nivoplan**, předem namíchanou bílou nebo šedou vyrovnávací maltu na stěny, na bázi cementu, plniva vybrané granulometrie a speciálních syntetických pryskyřic. Doporučená tloušťka vrstvy je 2 cm v jednom pracovním kroku. V uvedeném případě je třeba **Nivoplan** smíchat s roztokem připraveným z **Planicrete** a vody v poměru 1:5.

Příprava malty pro výplň dutin

Planicrete je možné také výhodně použít na výrobu malt pro výplň dutin. Tento výrobek poskytuje maltě vynikající tixotropní vlastnosti, díky nimž se snadno nanáší na stěny a stropy. Přidání **Planicrete** také zvyšuje přídržnost malty a dalších mechanických vlastností.

Doporučené dávkování pro tento typ použití:

- **Planicrete** 1 kg
- Voda 2,5 kg
- Cement 8 kg
- Kamenivo (0-3 mm) 16-24 kg

Příprava adhezního můstku

Planicrete je obzvláště vhodný pro přípravu adhezního můstku před prováděním podlahového potěru nebo vyrovnávací vrstvy na stávající cementové podklady.

Pozn. Směs zhotovenou s použitím **Planicrete je možné použít také při provádění kotvených potěrů s použitím výrobků **Mapecem Pronto** nebo **Topcem Pronto**.**

Doporučené dávkování:

- **Planicrete** 1 kg
- Voda 1 kg
- Cement 4 kg

V případě provádění potěrů s použitím **Mapecemu** nebo **Topcemu** dodržujte dávkování uvedené v následující tabulce:

	Topcem	Mapecem
Planicrete (kg)	1	1
Voda (kg)	1	1
Pojivo (kg)	3	2

Míchání

smíchejte ve vhodné nádobě s vodou v poměru doporučeném pro požadovaný typ aplikace, připravený roztok nalijte do míchačky a přidejte cement a kamenivo, nejlépe předem smíchané, abyste zamezili vzniku dodatečně těžce rozmíchatelných hrudek ve směsi.

Míchejte 2-3 minuty, až bude směs zcela homogenní, ale nepřemíchejte ji.

Doba vytvrzení se výrazně nemění; obvykle dochází pouze k mírnému prodloužení doby zpracovatelnosti.



Cementový podhoz s přísadou **Planicrete**



Nanesení cementového kotveního můstku s přísadou **Planicrete**



Provádění kotveného betonového potěru s přísadou **Planicrete**



Lokální oprava podlahy: nanášení kotevního můstku




Lokální oprava podlahy: aplikace malty



Lokální oprava podlahy: konečné vyhlazení povrchu



Cementový podhoz s přísadou Planicrete



Cementová omítka s přísadou Planicrete, Dálniční tunel Ville Marie Montreal – Kanada



Betonový potěr v exteriéru s přísadou Planicrete. Stavba Vieux Port – Quebec – Kanada

POKYNY PRO OŠETŘENÍ POVRCHŮ PO APLIKACI NA STAVBĚ

Po aplikaci především za hodně teplého a větrného počasí musí být maltám s příměsí **Planicrete** v době zrání umožněny vhodné podmínky při vyzrávání, aby se zamezilo rychlému odparu vody, který by mohl způsobit vznik povrchových trhlin způsobených plastickým smršťováním. V průběhu prvních hodin vytvrzování povrch jemně mlžte vodou nebo jej chraňte vhodnou textilií.

ČIŠTĚNÍ

Nástroje použité na přípravu a aplikaci kotevních můstků nebo malt zhotovených s přísadou **Planicrete** umyjte ještě před vytvrzením vodou.

Po vytvrzení lze čištění provádět pouze mechanicky.

BALENÍ

Planicrete se dodává v plastových kanystrech 25, 10 a 5 kg a krabicích 12x1 kg.

TABULKA DÁVKOVÁNÍ A SPOTŘEBY

POUŽITÍ	Poměr Planicrete/voda	Poměr cement/plnivo (hmotnostní)	Max. průměr kameniva podle granulometrické křivky	Spotřeba Planicrete (g/m ² /mm tloušťky)
Potěry kotvené (tloušťka 10 až 35 mm)	1:3	1:4	0÷8 mm	40-50
Plovoucí potěry (tloušťka > 35 mm)	1:4	1:5	0÷8 mm	30-40
Omítky	1:4	1:3.6	0÷3 mm	60-70

Omítky Nivoplan	1:5	–	–	70-80
Adhezní můstek - omítky	1:1	1:1	0÷2 mm	220-230
Výplňové malty	1:2,5	1:3	0÷3 mm	50-60
Adhezní můstek - potěry	1:1	–	–	300-310

Pozn. Poměr ředění Planicrete vodou se vztahuje na případy, kdy je kamenivo suché. Je-li kamenivo vlhké nebo mokré, je třeba úměrně při ředění Planicrete snížit množství záměsové vody.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Planicrete Planicrete není ve smyslu stávajících evropských norem týkajících se zařídění směsí považován za nebezpečný. Doporučuje se používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat běžná opatření pro manipulaci s chemickými výrobky. Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu. VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	bílá
Hustota (g/cm ³):	1,02
pH:	8
Obsah sušiny (%):	36
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Mísicí poměr:	viz příslušná tabulka dávkování a spotřeby
Pracovní teplota:	od +5°C do +40°C
Konečné vytvrzení:	v závislosti na dávkování
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI	
Složení malty:	Cement: Typ 32,5 R II/A-L 900 g Plnivo: normový písek 2700 g Přísada: Planicrete 112,5 g Voda: 292,5 g
Hustota směsi (kg/m ³):	2 000
Pevnost v tlaku dle EN 12190 (MPa):	7 25 33
– po 1 dni:	7
– po 7 dnech:	25
– po 28 dnech:	33

Přídržnost k podkladu dle EN 1542 (+21°C - 50% rel. vlhkosti) (MPa): – po 28 dnech:	> 2,0
Odolnost proti vlhkosti:	výborná
Odolnost proti stárnutí:	výborná
Odolnost proti rozpouštědlům a olejům:	průměrná
Odolnost proti kyselinám a zásadám:	omezená
Teplotní odolnost:	od -30°C do +90°C

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané užití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

701-7-2015-cz

Jakákoli reprodukce textů, ilustrací a fotografií této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

