MASTERsil® AKRYLÁTOVÝ TMEL

1. **Charakteristika**
   MASTERsil® - Akrylátový tmel je pružný akrylátový tmel na vodní bázi, je přetíratelný po dokonalém zaschnutí, schopnost relativního pohybu ve spáře 7,5 % původní šíře spáry, velmi hladký finální vzhled, po úplném vytvrzení odolný proti smývání, dobrá přilnavost na porézní i neporézní materiály. Přetíratelný po dokonalém vyschnutí.
2. **Použití**
   Používá se na podlažní sokly, dveřní a okenní rámy, podlahové desky, stropy, stěny, sádrokartonové desky a další aplikace, kde se předpokládá mírný až střední pohyb.
   Aplikační postup
   Příprava povrchu: všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní materiály jako hliník, sklo a kovy očistěte vhodným rozpouštědlem. Přilnavost k porézním materiálům můžete zlepšit základováním povrchů tmelem MASTERsil® - Akrylátový tmel zředěným ve vodě v poměru 2:1.
   Po předchozí vhodné přípravě spáry a zamaskování okrajů se tmel nanese aplikační pistolí do spáry a zarovná do 10-ti minut pomocí špachtle. Maskovací páska se poté ihned odstraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit vodou. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky. MASTERsil® - Akrylátový tmel nepraská a vytváří hladký povrch, který nevyžaduje žádné zabrušování.
3. **Technické údaje**

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrdost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad Do 5% vlhkosti	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Nestékavá pasta	1,65 g / ml	20 min.	2,5 mm / 24 hod.	0,60 MPa	0,32 MPa	350%	40 ShA	7,5%	< 5%	+5 až +40°C	-20 až +180°C	Ano	0°C až +30°C	24 měsíců		+	+	+	+	+			+	Ano	315 /600 ml 5 kg / 25 kg

4. **Barva** bílá, šedá, hnědá

5. **Balení** kartuše 315 ml, karton 25 ks
   salámy 600 ml, karton 15 ks
   kbelíky 5 kg, 25 kg na objednávku
6. **Životnost a skladování**
   Při skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí 0°C až +30°C má MASTERsil® - Akrylátový tmel skladovatelnost 24 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)
7. **Upozornění**
   Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

DONAUCHEM

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149.
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.