

## TECHNICKÝ LIST

# ASOPLAST-MZ

Výr. č.: 202222

### Plastifikátor do malty pro zvýšení přilnavosti, ochrana čerstvého betonu

#### Vlastnosti:

ASOPLAST-MZ je nezmýdelňující adhezní emulze, nerezavějící, bez obsahu acetátů, změkčovadel a rozpouštědel. ASOPLAST-MZ dodává zatvrdlé maltě větší přilnavost, vyšší elasticitu, lepší odolnost proti vodě, snižuje vodopropustnost a zvyšuje odolnost proti působení chemických látek.

#### Oblasti použití:

ASOPLAST-MZ se používá při výrobě zušlechťených malt, zkvalitněných plastem, adhezních můstků, stříkaných malt, houževnatých omítek, zušlechťených potěrů, spárovacích a lepících malt a malt do fabionů:

- jako vyrovnávací a správková malta; lze rozetřít až do nejtenčí vrstvy
- pro vytváření podlahových nátěrů se zvýšenou bezprašností, pružností a bez výskytu trhlin
- jako adheze do stříkaných omítek
- ke zlepšení přilnavosti, pružnosti a stavu bez trhlin omítkových malt
- u maltových potěrů jako adhezní a izolační vrstva, do spár u betonu např. mezi betonovými deskami a stěnou
- jako nátěr odolnější proti otěru u vodních staveb, odvodňovacích kanálů, čističek odpadních vod apod.
- ke zlepšení přilnavosti omítky na izolačních deskách
- ke spárování zdiva
- jako malta na lepení desek z keramiky, přírodního a umělého kamene, izolačních a lehkých stavebních desek
- jako přísada ke zlepšení přilnavosti a odolnosti proti vodě u vápenných a cementových barevných nátěrů
- při výrobě cementu s vyšší rezistencí vůči chemikáliím
- jako ochrana čerstvého betonu zabraňuje ASOPLAST-MZ předčasnému vysychání mladého betonu.

#### Technické údaje:

Báze:	plastová emulze na bázi butadien – styrol
Hustota:	cca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> (kg = l)
Barva:	bílá

Spotřeba: dle účelu použití; před použitím promíchat

Skladování: min. 12 měsíců bez přístupu mrazu a v uzavřeném balení

#### Podklad:

Podklad musí být nosný, čistý, pevný, bez zbytků bednicího oleje a cementových kalů.

Beze zbytku odstraňte (event. otryskat nebo opískovat) veškeré zbytky olejů, tuků, gumy apod. a volné částice či event. spečenou vrstvu. Savý podklad rovnoměrně zvlhčete až do nasycení (je však třeba zabránit vytváření kaluží).

#### Zpracování:

Při výrobě plastové malty používejte pouze čerstvá pojiva a čisté vymyté příměsi s vhodně odstupňovanou frakcí.

**Frakci vždy volit dle tloušťky vrstvy a konečné povrchové úpravy, např.:**

do 2 mm	Ø 0–0,5 mm
2–5 mm	Ø 0–1,0 mm
5–15 mm	Ø 0–2,0 mm, resp. 0–4,0 mm
nad 15 mm	Ø 0–8,0 mm

Nejprve promíchat nasucho, potom přidat vodní roztok MZ a řádně míchat cca. 2 minuty.

Pokud má být konečná vrstva velmi silná, aplikovat ve více krocích. Zpravidla se aplikuje mokré do mokrého. Na adhezní můstky nikdy nepoužívejte čistý vodní roztok MZ, protože při rychlém vysychání se může vytvořit separační film. Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C!!!

#### Adhezní můstky:

Při omítání na těžké podklady, u těsnících omítek, těsnících stěrek, oprav, vyrovnávacích malt, podlahových nátěrů mezi starým a novým betonem apod. dodržujte následující pokyny:

záměsový roztok	ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 1 až 1 : 3
suchá směs	cement a písek 1 : 3
frakce	0–4 mm dle tloušťky vrstvy
spotřeba	2,3–3,0 kg/m <sup>2</sup> /cm vrstvy

---

# ASOPLAST-MZ

- a) předstříkaný adhezní můstek: rozmíchání malty a předstříkání ve vrstvě 4–5 mm.  
Další postup při konvenčním omítání dle běžných předpisů a u hotových malt dle návodu ke zpracování od výrobce. U vodonepropustných omítek postupujte dle návodu pro ASOLIN.
- b) ostatní adhezní můstky: rozmíchání dobře roztíratelné stěrky (písek 0–4 mm), kterou pak kartáčem nebo koštětem dobře zatřeme do podkladu. Následnou vrstvu malty nebo betonu nanášet ihned mokřý do mokrého!

## Vyrovňovací, správkové a předsádkové malty:

Záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou  
pro vrstvy pod 10 mm 1 : 3  
pro vrstvy přes 10 mm 1 : 5

Suchá směs cement s pískem 1 : 2 až 1 : 4

Použitím mastnějšího záměsového roztoku, např. ASOPLAST-MZ : voda 2 : 1, dosáhneme vyšší chemické rezistence zejména proti močovině, čpavku a ředěným louhům.

Frakce 0–4 mm dle síly vrstvy

Spotřeba 0,7–1,5 kg/m<sup>2</sup>/cm vrstvy

Nanášení tuhé plastové malty na dobře navlhčený podklad. U silně namáhaných částí a na velmi hladkém podkladu je nutný adhezní můstek (viz výše).

## Podlahové nátěry, nátěry vodohospodářských staveb odolné proti ořezu, podkladové podlahy:

Záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou pro silně namáhané plochy 1 : 1 až 1 : 2, pro běžně namáhané plochy 1 : 2 až 1 : 4

Suchá směs cement s pískem 1 : 2 až 1 : 3

Frakce: 0–max. 8 mm dle tloušťky vrstvy

Spotřeba 0,4–1,9 kg/m<sup>2</sup> dle tloušťky vrstvy

Dle běžného postupu se vlhká malta nanáší mokřá do mokré ve vrstvách 15–30 mm, dobře zhutní a stáhne. Nezapomeňte na dilatační spáry!

## Omítky:

a) běžné omítky z vápenocementové malty  
záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 2 až 1 : 4  
suchá směs pojiva s pískem 1 : 2,5 až 1 : 4  
frakce 0–4 až 0–8 mm  
spotřeba 0,3–1,1 kg/m<sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

b) omítání izolačních desek  
záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 2  
suchá směs pojiva s pískem 1 : 3  
frakce 0–4 mm  
spotřeba 0,7–1,0 kg/m<sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

Aplikace předstříkané malty dle návodu. Na dobře vytvrzenou vrstvu se nanese základová omítka běžným postupem. Do základové omítky se přidává ASOPLAST-MZ tam, kde chceme docílit lepší přilnavosti, vyšší pružnosti, zmírnění vzniku trhlin a sníženou propustnost vody.

## Hlazené nátěry a egalizace pohledového betonu:

záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 3 až 1 : 5  
suchá směs cement s pískem 1 : 3  
frakce 0–1 mm  
spotřeba 0,7–1,3 kg/m<sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

Podklad řádně očistit a dobře navlhčit. Výše uvedenou směs rozmíchat tak, aby šla dobře roztírat špachtlí. Nejprve vytvoříme adhezní můstek a kartáčem nebo koštětem intenzivně vetřeme. Potom ihned natáhneme zednickou lžící nebo gumovou špachtlí zmíněnou stěrkovací maltu, stáhneme prknem a vyhladíme hladítkem.

## Podkladové maltové vrstvy:

záměsový roztok ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 3 až 1 : 5  
suchá směs cement s pískem 1 : 2 až 1 : 3  
frakce 0–8 mm  
spotřeba 0,6–1,1 kg/m<sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

K přepracování spár mezi betonovými díly se výše uvedená směs rozdělá do tuhé plastické konzistence a nanese ve vrstvě o síle až 5 cm bezprostředně před betonováním na

---

---

# ASOPLAST-MZ

čistý, dobře navlhčený podklad. Pokud používáme bednění, musí být toto dobře uzavřeno. Takto vzniklé spáry pečlivě přepracujeme betonem a obvyklým způsobem utěsníme.

## Lepící, spárovací a dutinová malta:

a) na pevné spáry u betonových a zděných staveb

záměsový roztok	ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 2 až 1 : 4
suchá směs	cement s pískem 1 : 2 až 1 : 3
frakce	0–2 mm se zvýšeným podílem zrn do 0,2 mm
spotřeba	0,7–1,9 kg/m <sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

Maltu rozmíchat na pastu a vtlačít do spár špachtlí nebo spárovačkou.

b) lepení izolačních a odlehčených stavebních desek:

záměsový roztok	ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 2
suchá směs	cement s pískem 1 : 3
frakce	0–2 mm
spotřeba	1,4–1,9 kg/m <sup>2</sup> a 1 cm vrstvy

Plastickou maltu zednickou nebo zubovou lžící nanese bodově nebo plošně a přitlačíme desku.

## Přísada do vápenných a cementových barev:

záměsový roztok	ASOPLAST-MZ s vodou 1 : 1
spotřeba:	cca. 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup>

Místo vody se používá uvedený záměsový roztok. Tím získá nátěr zvýšenou přilnavost i odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům.

## Následné ošetření všech aplikací:

Omítnuté plochy, podlahové nátěry, správkové a vyrovnávací maltové nátěry apod. 5 dnů neustále zvlhčovat nebo zakrytím plastovou fólií chránit před předčasným vysušením větrem a sluncem; chránit také před mrazem.

## Ochrana čerstvého betonu:

Po rozředění (1 díl ASOPLASTu-MZ – 2 díly vody) nanášíme stříkačkou nebo kartáčem.

Jakmile začne proces tuhnutí a povrch je suchý, bez vody, můžeme začít pracovat.

Spotřeba materiálu: 50–70 g/m<sup>2</sup> nezředěného ASOPLASTu-MZ

## Upozornění:

- maltu ASOPLAST-MZ je třeba intenzivně míchat, ale ne déle než 2 minuty, protože jinak dochází ke vzniku vzduchových bublin
- čistý nátěr ASOPLASTem-MZ bez přidání cementu a písku není jako adhezní můstek přípustný, protože se díky předčasnému tvoření filmu může vytvořit separační vrstva
- záměsové roztoky ASOPLAST-MZ, které jsou rozředěny více než 1 : 5 (MZ : voda), dávají maltě příliš málo plastu, takže o mnoho nezlepšují její vlastnosti
- při teplotách pod +5 °C nedoporučujeme zpracování ASOPLASTu-MZ
- ASOPLAST-MZ malta není odolná vůči neustálému působení benzínu a organických rozpouštědel (použijte maltu ASODUR)
- při použití ASOPLASTu-MZ je třeba dodržovat veškerá pravidla pro zpracování stejně jako při použití běžné cementové malty
- očištěný a pečlivě navlhčený podklad
- čistý písek s vhodnou frakcí
- co nejmenší množství záměsové vody
- při aplikaci ve více vrstvách vždy mokřý do mokrého
- ochrana před rychlým vysušením
- ochrana před větrem a extrémními teplotami.