

SCHÖNOX®

EMICLASSIC

Technický list

1.57

Univerzální disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí a bez ředidel

Je vhodné pro lepení krytin z PVC, CV, textilních krytin s rubovou stranou z PVC pěnovky, syntetiky, latexu, polyuretanu, pro krytiny s rubem bez plniv, pro lepení linolea, korkových krytin, korku s rubem z PVC, krytin ze syntetického i přírodního kaučuku a pro lepení podložek pro útlum kročejového hluku SCHÖNOX. Pro lepení jsou vhodné všechny nasákové svislé i vodorovné podklady ve vnitřním prostředí.

Spotřeba materiálu

při nanášení válečkem cca 200 g/m²

při ozubení TKB A1-A4 cca 200-300 g/m²

při ozubení TKB B1-B3 cca 300-500 g/m²

Vlastnosti

- EC 1: velmi nízký podíl emisí
- do vnitřního prostředí
- pro lepení do vlhkého lože
- zápachově neutrální
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí
- vhodné pro podlahové vytápění
- bez obsahu rozpouštědel
- se silným tahem vláken lepidla
- krátká doba vyvětrání
- pastózní, snadno roztíratelné
- vhodné pro všechny stěrkové hmoty SCHÖNOX
- připravené k okamžitému použití
- flexibilní s vysokou lepicí silou
- odolné proti šamponování krytin
- odolné proti změkčovadlům

Oblasti použití

SCHÖNOX EMICLASSIC je lepidlo vhodné pro lepení:

- Krytin z PVC
- Krytin z CV
- Podložky na útlum kročejového hluku SCHÖNOX TS
- Textilních krytin:
 - s hladkou nebo raženou pěnovkou
 - s rubem z latexové pěny nebo polyuretanové pěny
 - se syntetickým rubem nebo jutou
 - s rubem bez plniv
 - s vlysovým rubem
- Tkaného zboží
- Vpichovaných krytin jednovrstvých nebo vícevrstvých
- Krytin z přírodních vláken jako je kokos nebo sisal
- Linolea v páslech
- Korklinolea
- Korkmentu
- Korkových krytin s PVC rubem

- Krytin ze syntetického nebo přírodního kaučuku s hladkou nebo broušenou zadní stranou
- Krytin ze syntetického kaučuku s elastickou podložkou

na všechny vhodné nasákové svislé nebo vodorovné podklady ve vnitřním prostředí, a to i při lepení na staré pevné krytiny z PVC, CV, syntetického kaučuku, linolea, na lakované parkety a původní dlažbu z přírodního nebo umělého kamene ve spojení se stěrkovou hmotou SCHÖNOX DS.

Při lepení polyolefinových krytin je třeba si vyžádat další informace.

Příprava podkladu

- Podklad musí být pevný, vyschlý a únosný.
- Je třeba odstranit zbytky mastnoty, prachu, oleje a uvolněných částic.
- Podklady musí být rovné a hladké.
- Bezvadné, pevné a rovné podkladní plochy s příslušnou nasákovostí lze dosáhnout užitím některé stěrkové hmoty SCHÖNOX (viz Tabulka použití B.3).
- Specifické požadavky na podklad, které může mít určitý druh krytiny, obsahují technické informace udávané výrobcem podlahoviny.
- Původní podlahové krytiny musí pevně ležet na podkladu, být čisté, přebroušené a případně přestěrkované hmotou SCHÖNOX DS. Je třeba počítat s delší dobou odvětrání.
- Svislé plochy, které jsou silně nasákové, je třeba předem vhodně napenetrovat.

Doporučení pro zpracování

- SCHÖNOX EMICLASSIC je disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel a s nízkým obsahem emisí, které se před upotřebením pouze promíchá.

Technické údaje

- základ:
 - disperze z umělé pryskyřice s přísadami zlepšujícími lepicí účinek
- doba vyvětrání:
 - cca 10-60 min., podle nasákovosti podkladu a rubu krytiny
- doba pokládky:
 - cca 20-60 min.
- doba zasychání:
 - cca 24 hodin
- konečná pevnost:
 - cca po 72 hod.
- teplota při zpracování:
 - ne pod +15°C
- hustota:
 - cca 1,1 kg/l
- teplota při skladování:
 - ne pod +5°C
- odolnost podlahovému topení:
 - do 50°C
- barva: béžová

Všechny uvedené údaje jsou pouze hodnoty přibližné a závisí na kolísání klimatu v prostoru a na nasákovosti podkladu, rubové straně krytiny a použitím náradí.



GISCODE

D 1



AkzoNobel

www.schonox.cz

SCHÖNOX®

- Krytiny, které budou lepeny, musí být uskladněny napjaté a ve vodorovné poloze v klimatizovaném prostoru.
- Lepidlo se nanáší na podklad rovnoměrně válečkem nebo ozubenou stěrkou. Je třeba dát pozor na tvorbu kumulace lepidla na podkladu. Doporučené ozubení je A1, A2, A3, A4 a B1, B2, B3.
- Volba ozubení závisí na hrubosti rubu podlahové krytiny.
- Po položení se krytina důkladně přitlačí a převálcuje a po chvilce znovu.
- Přílnavost je závislá na přitlačné síle.
- Finální úpravu spojů krytiny lze provést nejdříve po 24 hodinách.
- Při nanášení lepidla na stěnu se použije vlněný váleček. Lepidlo se po nanesení „pročeše“ ozubenou stěrkou, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy.
- Paronepropustné krytiny jako je PVC, CV apod. se kladou do polovlhké vrstvy lepidla. To platí i pro krytiny kladené na vystěrkovaný podklad hmotou SCHÖNOX DS.
- Paropropustné krytiny s rubem, který je citlivý na vlhkost, se kladou na nasákavý podklad do polovlhkého lože lepidla.
- Mezera mezi jednotlivými pásy linolea při pokládce by měla být alespoň 0,5 mm.
- Paropropustné krytiny na nasákavých podkladech se kladou do vlhkého lože.

Balení

- 14 kg plastový kbelík
- 6,0 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX EMICLASSIC se skladuje v suchu a chladu, ne však v mrazu.
- Trvanlivost je jeden rok.
- Načatá balení je nutno ihned uzavřít
- Případné ztvrdlé nebo zaschlé zbytky lepidla znovu nerozmíchávejte

Likvidace odpadu

- Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku

GISCODE

- D1 – disperzní lepidlo/nátěry bez obsahu rozpouštědel

EMICODE

- EC 1: s velmi nízkým podílem emisí

Třída nebezpečnosti

- Materiál nepodléhá povinnosti označení.

Poznámka

- Nářadí ihned očistit pod proudem vody.
- Čerstvé skvrny od lepidla se odstraní proudem vody, zaschlé ředidlem SCHÖNOX VU (není součástí nabídky v ČR).
- Je třeba dbát na pokyny výrobce podlahové krytiny.
- V případě pochybností doporučujeme provést lepicí zkoušku.

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482
617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz