

Primer 3296

**Akrylový penetrační nátěr
ve vodní disperzi se silnou
penetrační schopností
určený ke zpevnění slabých
a sprašných povrchů**

550-11-2003



OBLASTI POUŽITÍ

Primer 3296 je určen ke zpevnění a zlepšení vlastností křehkých nebo drobných a sprašných povrchů. Je vhodný i pro použití v exteriéru pro zpevnění povrchu podkladů na bázi cementu, omítek, zdiva z plných cihel, pískovce, tuffu, porézních kamenů, cementových a vápenných dekorativních malt.

Některé příklady využití

- Příprava povrchově sprašných potěrů před pokládkou parket s použitím vinylových lepicích tmelů.
- Penetrační nátěr sprašných cementových povrchů.
- Penetrační nátěr pro vyrovnávací a vyhlazovací cementové stěrky.
- Impregnace sprašných cementových spár ke snížení jejich poréznosti a nasákavosti (pro použití v interiéru).
- Zpevnění povrchů cementových omítek, tuffu a pískovce.
- Impregnace starého zdiva, kleneb apod. z pohledových cihel v interiéru pro snížení jejich prašnosti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primer 3296 je penetrační nátěr z akrylových polymerů ve vodní disperzi, tvořený velmi jemnými částicemi, což mu umožňuje vysokou penetrační schopnost, a to i na málo porézních površích. **Primer 3296** zpevňuje povrchy, snižuje jejich poréznost a současně jim dodává dobrou mechanickou odolnost. Pokud se **Primer 3296** používá jako penetrační nátěr pro samonivelační vyrovnávací stěrky, omezuje tvorbu vzduchových bublin, zabraňuje jejich příliš rychlému vysychání, umožňuje dokonalejší roztékání samonivelačních hmot a zlepšuje jejich přdržnost k podkladu. **Primer 3296** je nedráždivá disperzní hmota bez zápachu, vhodná pro použití v prostředí s přítomností osob nebo v obydlených prostorách. U podkladů ošetřených **Primerem 3296** nedochází působením agresivních atmosférických vlivů (déšť, vlhkost, sluneční záření,

apod.) k jejich poškození, a díky značné zpevňující schopnosti **Primeru 3296** jsou tyto povrchy mnohem trvanlivější.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **Primer 3296** nepoužívejte na nesavé povrchy.
- **Primer 3296** nepoužívejte na vlhké povrchy nebo povrchy vystavené vzlínající vlhkosti.
- Zabraňte tvorbě povrchového povlaku. Výrobek musí dokonale vsáknout do podkladu.
- Při lepení parket na podklad ošetřený **Primerem 3296** používejte pouze vinylové lepicí tmely (**Adesilex LC/R**, apod.). Tento výrobek není slučitelný s jednosložkovými ani dvousložkovými polyuretanovými lepicími tmely.
- Je-li podklad ošetřen větším množstvím **Primeru 3296** ověřte si před následným lepením nebo vyrovnáváním podkladu zbytkovou vlhkost karbidovým vlhkoměrem.
- Nepoužívejte na anhydritové podklady.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Ošetřovaný povrch musí být suchý, čistý a zbavený mastnoty, oleje, nátěrů a dalších látek, které by bránily účinné penetraci **Primeru 3296** do podkladu.

Nanášení

- Při použití jako penetrační nátěr pro přípravu sprašných potěrů před pokládkou parket:
Primer 3296 zředte vodou v poměru 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu. Roztok nanášejte na podklad plochým štětcem, mopem, válečkem nebo nástříkem. Pokládku parket lze provádět cca po 2 hodinách vinylovým lepicím tmelem (jako je **Adesilex LC, LC/R** nebo **LC/RP**).
- Při použití jako penetrační nátěr před aplikací samonivelačních nebo tixotropních vyrovnávacích hmot z řady výrobků Mapei:

Primer 3296



Primer 3296 zředíte vodou v poměru 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu. Roztok nanášejte válečkem nebo plochým štětcem. Vyrovnání provádějte po vytvrzení penetračního nátěru (po cca 2 hodinách).

- Pro povrchové zpevnění cementových omítek, tuffu, pískovce a jako impregnace ke snížení sprašnosti starého zdiva, kleneb apod. z pohledových cihel **Primer 3296** naneste na ošetřovaný povrch tlakovým stříkacím zařízením, válečkem nebo štětcem. V případě ošetření velmi savého povrchu může být nátěr aplikován ve více vrstvách s několikaminutovými přestávkami mezi jednotlivými nátěry (nástríky). Obvykle jsou pro dokonalé nasycení podkladu dostačující 2-3 vrstvy.
- Jako impregnace pro zvýšení odolnosti a snížení poréznosti a nasákavosti cementových spár (použití v interiéru a pro obklady s glazovaným nebo nesavým povrchem). Neředěný **Primer 3296** naneste štětcem přímo na povrch spáry. Pokud dojde při ošetření spár k potřásnění obkladů, počkejte až vsákne do hloubky spár (cca 5-10 minut) a teprve potom očistěte povrch dlažby vlhkou houbou.

Čištění

Nářadí a nádoby umyjte ihned po použití vodou. Případné zbytky zaschlého produktu lze odstranit **Pulicolem**.

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na savosti a poréznosti povrchu. Obvykle se pohybuje v rozmezí od 50 do 250 g/m².

BALENÍ

Primer 3296 se dodává v nádobách po 5 a 10 kg.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A NANÁŠENÍ

Primer 3296 není podle současných norem považován za zdraví škodlivý. Doporučuje se však dodržovat všechna bezpečnostní opatření běžná pro práci s chemikáliemi. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za orientační a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z používání výrobku.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

| | |
|---|--------------------------------|
| Konzistence | kapalina |
| Barva | neprůhledná |
| Objemová hmotnost (kg/l) | 1,01 |
| Obsah sušiny | 15 % |
| Viskozita dle Brookfielda # 1, 10 otáček za minutu [mPa•s] | 20 |
| Skladovatelnost | 12 měsíců. Chraňte před mrazem |
| Zdravotní závadnost dle CE 99/45 | žádná |
| Celní zařídění | 3906 90 00 |

ÚDAJE PRO POUŽITÍ při +23°C A 50% relat. vlhkosti

| | |
|--------------------------|---|
| Pracovní teplota | od +5°C do +35°C |
| Mísicí poměr | neředěný nebo 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu |
| Čekací doba před lepením | 2 hodiny |
| Doba vyschnutí | 24 hodin |

Primer 3296



Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.** Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192 158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519 Internet: <http://www.mapei.cz>
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209 tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919 E-mail: info@mapei.cz

