

Primer G

Základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice ve vodní disperzi pro savé podklady

532/3.00



OBLASTI POUŽITÍ

- **PRIMER G** se používá ke zpevnění a základnímu nátěru sádkartonových desek, pórobetonu, betonu, omítkových podkladů a zdíva, kde funguje jako ochrana proti vlhkosti před položením dlažeb a obkladů a tapetováním na stěnách a podlahách.
- **PRIMER G** se používá jako penetrační pro samonivelační a stěrkové hmoty k vyrovnávání a opravám podlah popř. stěn, jako jsou **Ultraplan**, **Planolit**, **Pianodur R**, **Nivorapid** nebo **Pianocem**

PRIMER G je vhodný pouze pro aplikace v interieru.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Používá se před lepením dlažby nebo obkladu pomocí cementových tmelů (**KERA-BOND**, **ADESILEX P9**, **KERA-FLEX**, **KERAQUICK** atd.) na sádrové omítky, sádkartonové desky, betonové prefabrikáty a monolitický beton nebo cementové potěry
- Předběžná úprava sádrových podkladů, vápenocementových omítek, pórobetonu před tapetováním nebo malováním.
 - Základní nátěr pro sádrové strojní omítky na betonových stěnách, pórobetonu, starých cementových podkladech, atd.
 - Základní nátěr na silně savých potěrech pro samonivelační stěrkové hmoty, jako jsou **PIANODUR R**, **PLANOLIT** nebo **ULTRAPLAN**.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PRIMER G je disperzní impregnace na bázi syntetické pryskyřice, která zpevňuje podklad a chrání ho před škodlivým působením vlhkosti, čímž se podstatně zvyšuje přilnavost nátěrů, tapet, obkladů, dlažeb a omítek. **PRIMER G** zabráňuje pohlcování vody sádrou, a proto nedochází k uvolňování obkladu nebo dlažby od sádrového podkladu.

PRIMER G nezvyšuje pouze přilnavost tapet, ale zároveň usnadňuje i jejich pozdější odstraňování a značně snižuje spotřebu lepidla na tapety.

Při použití **PRIMERu G** jako kotvicího základního nátěru pro sádrové strojní omítky prodlužuje tento produkt dobu zpracování a u savých podkladů zabráňuje příliš rychlému vytvrzení a vytváření trhlin vzniklých smršťováním.

Při použití **PRIMERu G** k přípravě podkladu pro samonivelační vyrovnávací hmoty zabráňuje výrobek tvoření bublin a příliš rychlému vysychání vyrovnávací hmoty.

PRIMER G je bezrozpuštědlový a může být proto bez problémů zpracováván i v uzavřených prostorech.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **PRIMER G** snižuje savost sádry, avšak nelze jej používat jako izolaci proti vlhkosti. Ve vlhkých prostorech je nutno používat hydroisolační stěrky **AQUAFLEX** nebo **MAPELASTIC**.
- **PRIMER G** není těsnění proti vlhkosti (použít pro tento účel **MAPELASTIC** nebo **AQUAFLEX**).
- Nepoužívat **PRIMER G** pro předběžnou úpravu kovových podkladů (pro tento účel použít **MAPEPRIM SP**).
- Neaplikovat **PRIMER G** v exteriéru (použít pro tento účel **MAPEPRIM SP**).
- **PRIMER G** se ředí s vodou v poměru 1 : 1, pokud má základní nátěr sklon k vytváření filmu.
- V mokřích prostorech se doporučuje předběžný nátěr **PRIMERem S**, popř. **MAPEPRIMem SP**. **PRIMER G** používat jen na impregnované upínací desky, jako jsou V100.
- Nepoužívat **PRIMER G** na podklady se stoupající vlhkostí.
- Magnezitové potěry musí být ošetřeny základním nátěrem **MAPEPRIM SP**.

Primer G



NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad, který má být ošetřen, musí být suchý, pevný, čistý a zbavený olejů a mastnot. Staré nátěry apod. musí být odstraněny. Při kontrole vlhkosti a při zpracování sádrových omítek se řiďte pracovními návody výrobce. Před kladením obkladů nebo lepením tapet musí být zkontrolována doba vytvrzení, popř. dostatečnost zpevnění a vysušení základního nátěru **PRIMER G** zkouškou škrábnutím.

Zpracování

Jako základní nátěr před kladením

keramických obkladů a dlažeb:

PRIMER G před zpracováním důkladně zamíchat.

Nanášíte **PRIMER G** pomocí štětky v rovnoměrné a syté vrstvě.

Zpevnění a vytvrzení plochy po aplikaci **PRIMERu G** zkontrolovat zkouškou škrábnutím.

Kladení, popř. tapetování může být provedeno až po vytvrzení základního nátěru.

Jako základní nátěr na podkladech

s obsahem sádry:

Nanášet neředěný **PRIMER G** rovnoměrně na podklad štětkou nebo válečkem.

Jako přilnavý nátěr před strojovým

nanesením sádrových omítek:

Zředit **PRIMER G** v poměru 1 : 2 vodou a nanést pomocí štětky, válečku nebo nástřikem v rovnoměrné a syté vrstvě na podklad. Po dostatečném vytvrzení (zkouška škrábnutím) základního nátěru, může být nanášena sádrová omítka.

Jako základní nátěr na cementové podklady

Při ošetření cementových podkladů může být **PRIMER G** ředěn vodou v poměru 1 : 1 nebo 1 : 2 podle savosti podkladu. Zředěný základní nátěr nanášejte rovnoměrně štětkou, popř. válečkem.

Jako základní přilnavý nátěr před lepením tapet:

Zředit **PRIMER G** v poměru 1 : 3 vodou.

Jako přilnavý nátěr na již tmelené podklady V případě, že má být nanášena tmelící vrstva, musí být podklad připraven **PRIMERem G** ředěným vodou v poměru 1 : 3 naneseným pomocí válečku, popř. štětky.

Jako přilnavý nátěr na cementové potěry Před tmelením **Planolitem**, **Ultraplanem**, **Pianodurem R**, **Nivorapidem**, **Pianocemem G** nebo **Pianocemem M** musí být podklad ošetřen **PRIMERem G** ředěným vodou v poměru 1 : 1. Nátěr se provádí válečkem, popř. štětkou v rovnoměrné vrstvě. V případě potřeby se u silně savých podkladů opakuje.

BALENÍ

PRIMER G se dodává v nádobách po 25, 10, 5 nebo 1 kg.

SPOTŘEBA

V závislosti na savosti podkladu 100-200 g/m² dle způsobu provedení základního nátěru

ČIŠTĚNÍ

Pracovní nástroje opláchnout ihned po použití vodou. Zaschlé zbytky odstranit terpentýnem nebo podobnými prostředky.

LIKVIDACE

Obaly zcela vyprázdněte. Obaly a nezpracované zbytky výrobku se likvidují podle místních předpisů a legislativy ve spolupráci s odbornou firmou.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za použití výrobku.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Pro práci s materiálem obecně platí Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a předpisy související.

- Na přípravku se nevztahuje Nařízení vlády č. 192/88 Sb., O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví v platném znění, ani jiné předpisy, např. o karcinogenech.
- Při trvalém styku s pokožkou může způsobit její podráždění.
- Při vniknutí do očí může způsobit jejich podráždění.

První pomoc:

- při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošetřit reparačním krémem
- při zasažení očí neprodleně vymývat proudem čisté vlažné vody při násilně rozevřených očních víčkách nejméně 10 minut, neodezví-li podráždění očí v krátké době, vyhledat lékařskou pomoc
- při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody a vyhledat lékařskou pomoc

Při práci je třeba používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně pokožky (pracovní oděv, pracovní rukavice) a očí (ochranné brýle, obličejový štít).

Osobní ochranné pomůcky musí být při práci s **PRIMERem G** udržovány v použitelném stavu a poškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.



TECHNICKÁ DATA (TYPICKÉ HODNOTY)

Charakteristika výrobku

Konzistence	tekutá
Barva	modrá
Objemová hmotnost	1 010 kg/m ³
Hodnota pH	7,6
Obsah tuhých látek	20%
Viskozita dle Brookfielda (cPs)	20
Skladovatelnost	cca. 12 měsíců v původních obalech. Chránit před mrazem.
Celní značení	3903 90 00

Údaje pro zpracování

Teplota pro zpracování	od +5°C do + 40°C
Min. doba vytvrzení při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu	2 hodiny

Výsledné vlastnosti

Odolnost proti vlhkosti	podmíněně odolný
Časová stálost	ano
Odolnost proti olejům a rozpouštědlům	krátkodobě odolný
Odolnost proti kyselinám a zásadám	krátkodobě odolný
Teplotní odolnost	od -5°C do + 80°C
Schopnost přetvoření	daná



Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.** Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192 158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519 Internet: <http://www.mapei.cz>
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209 tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919 E-mail: info@mapei.cz

