

TECHNICKÝ LIST

THERMOPAL®-FS33

Výr. č.: 201422

Jemná štuková malta s trasovým vápnem

Vlastnosti:

- minerální jemná stěrka
- otevřená difúze vodní páry
- nevykazuje prnutí
- do vnitřních a vnějších proctor
- pro tloušťku vrstvy od 1 do 5 mm

Oblasti použití:

THERMOPAL-FS33 se používá k vytvoření jemných povrchů. Využívá se na hrubé strukturované, minerální omítky jako jemná omítky a stěrky na plochy do vnitřních i vnějších prostor, speciálně na THERMOPAL-SR44 a sanační omítku THERMOPAL-SR24.

Technické údaje:

Barva:	světle šedá
Báze:	cement/vápno, přísady
Teplota povrchu a při zpracování:	+5 °C až +25 °C
Zpracovatelnost *):	cca. 1 hod.
Hustota (čerstvá malta):	cca. 1,7 kg/l
Spotřeba:	cca. 1,4 kg suché směsi/m ² /mm
Pevnost v ohybu a tlaku:	cca. 1,3/5,0N/mm ² po 28 dnech
Dodávané balení:	25 kg pytle
Skladování:	v suchu 12 měsíců; otevřená balení dobře uzavřít a co nej- rychleji zpracovat

*) hodnoty platí pro +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Podklad:

Navlhčený podklad musí být pevný, zbavený prachu, špíny a všech původních nátěrů.

Zpracování:

Navlhčený podklad musí být pevný, zbavený prachu, nečistot, starých nátěrů a rovněž jiných látek snižujících přilnavost. Silně nasáklé podklady natřete ASO-Unigrundem-K, zředit v poměru 1:4 vodou. Na sanační omítku

z THERMOPALu-SR24 a THERMOPALu-SR44 není nutný žádný nátěr.

Zpracování:

Do čisté nádoby (6,5 l) nalít čistou vodu a za důkladného míchání (cca. 300–700 ot./min.) vsypeme tolik suché stěrky, až vznikne homogenní, stabilní hmota bez žmolků. Doba míchání 2–3 minuty. Nanášejí se zednickou lžící a hladítkem nebo špachtlí. Po vyschnutí ji lze přepracovat mechovou pryží nebo plstěným hladítkem.

Upozornění:

- Neupravované plochy chránit před znečištěním THERMOPALem-FS33.
- Na barevné dotváření použijte silikátovou barvu ADI-COR-SK
- Chraňte před přímým slunečním zářením
- U vyhřátých prostor nebo rychle nasáklých povrchů hrozí nebezpečí trhlin
- Povrch s velkými póry vyžaduje zvýšenou spotřebu materiálu
- Vysoké teploty urychlují – nízké zpomalují dobu tuhnutí!
- Do již předem zaváděné omítky THERMOPAL-FS 33 nepřidávejte vodu nebo čerstvou maltu, hrozí zde nebezpečí nedostatečné pevnosti

GISCODE: ZP 1