

TECHNICKÝ LIST

THERMOPAL®-SP

Výr. č.: 201419

Minerální sanační podhoz

Vlastnosti:

- suchá maltová směs
- sanační malta k přípravě podkladu pod omítku (skupina malt P III)
- hydraulicky tuhnoucí
- velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech
- dobrý adhezní podklad pro další vrstvy omítky

Oblast použití:

Jako příprava podkladu pod omítku (adhezní podklad, polokrycí špric) pro nanesení minerálních omítek, jako např. THERMOPAL-GP11, THERMOPAL-SR22, THERMOPAL-SR44 a THERMOPAL-SR44 weiß, na únosných, minerálních podkladech.

Technické údaje:

Báze:	suchá malta
Barva:	šedá
Spotřeba vody:	cca. 5–6 l/25 kg pytle
Přilnavost v tahu:	> 1,5 N/mm ²
Spotřeba:	cca. 3–4 kg/m ² jako spojovací můstek cca. 1,85 kg/m ² /mm tloušťky vrstvy v ploše
Dodávané balení:	25 kg pytle, netto
Teplota při zpracování:	+5 °C do +30 °C
Skladování:	v suchu, 12 měsíců, otevřená balení co nejdříve spotřebovat

Podklad:

Podklad musí být únosný a očištěn od látek snižujících přilnavost jako separační prostředky, prach nebo jiné vrstvy. Staré omítky, nátěry a nánosy odstranit beze zbytku.

Spáry zdiva, které se vydrolují, vyškrábnout do hloubky cca. 2 cm a plochy mechanicky očistit.

Poškozené cihly ve zdivu vyměnit příp. opravit.

Zpracování:

THERMOPAL-SP se smíchá s cca. 5–6 litry čisté vody v samospádové míchačce, v míchačce s nuceným pohybem nebo míchadlem. Nános se provede zednickou lžící běžným způsobem a bude při následném nanesení sanační omítky nanášena ve tvaru sítě.

Stupeň krytí ≤ 50 %.

Podhoz by měl být nanášen pouze v tenké vrstvě max. 5 mm. Podklad příp. předem lehce navlhčit, aby se zabránilo silné nasákavosti.

Upozornění:

- Zabraňte styku s očima a pokožkou
- Plochy je třeba chránit před znečištěním THERMOPALem-SP

Prosím dbejte platného bezpečnostního listu! Bez chromátů dle TRGS 613.

GISCODE: ZP 1