

Podložka pro kročejový útlum

vhodná ke zlepšení zvukově i tepelně izolačních vlastností bytového komfortu v novostavbách a při renovacích na stěny i podlahy.

Vlastnosti

- na stěny i podlahy
- jednoduché a rychlé pokládání
- vysoká a trvalá přilnavost rubové strany
- snižuje opotřebení povrchu
- vhodná na podlahové vytápění
- vhodná na všechny podklady
- zabraňuje posunu kobercových krytin
- malá konstrukční výška
- zlepšuje zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- dobrý pochozí komfort
- nízká hmotnost

Oblasti použití

SCHÖNOX TS je speciální korkovo-gumová podložka vhodná pro zlepšení zvukových a tepelně izolačních vlastností na stěny i podlahy a používá se pod:

- pružné krytiny jako např. krytiny z PVC a CV a textilní krytiny
- parkety a laminát, při lepení na „pero a drážku“
- parkety lepené na „pero a drážku“ při celoplošném lepení
- zejména vhodná je na schody a pro montované a dřevěné stavby

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.
- Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, olejových mastných skvrn a uvolněných částic.
- Dělicí a slinuté vrstvy je třeba očistit vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, tryskáním a následným vysátím.
- Původní podklady musí být pevně držící a před aplikací důkladně očištěné, přebroušené a případné nerovnosti musí být přestěrkované.

- Použitím stěrkových hmot SCHÖNOX lze dosáhnout bezvadných a rovných ploch pro lepení s patřičnou nasákavostí.
- Při lepení 2- nebo 3-vrstvých parket na podložku SCHÖNOX TS použijeme lepidlo SCHÖNOS MS-ELASTIC pod i na podložku. Min. doba vyžrání 24 hod.

Doporučení pro zpracování

- Podložku SCHÖNOX TS je třeba rozmotat z role a teprve po chvíli stříhat.
- Pokládka pásů pak následuje kolmo k pásům krytiny.
- SCHÖNOX TS se celoplošně přilepí na podklad a důkladně přitlačí a převálí.

Doporučená lepidla:

- SCHÖNOX EMICLASSIC a SCHÖNOX MS-ELASTIC
- Před pokládáním pružných podlahových krytin doporučujeme podložku SCHÖNOX TS přestěrkovat hmotou SCHÖNOX DS. U očekávaného vysokého zatížení obkladů je vhodné použít jako výztuž armovací síť SCHÖNOX RENOTEX.

Skladování



- SCHÖNOX TS skladujte v suchu a chladu.

Poznámka

- Při odstraňování starých užitkových obkladů bude podložka pro kročejový útlum SCHÖNOX TS poškozena.

Technické údaje

- materiál: speciální směs z korkovo-gumového granulátu
- barva: hnědočerná
- hmotnost: 3 mm: 1,3 kg/m² 5 mm: 2,2 kg/m²
- hodnota zlepšení kročejového útlumu (bez finální krytiny): 3 mm 17 dB 5 mm 19 dB
- tepelný odpor: 3 mm: 0,025 m²K/W 5 mm: 0,041 m²K/W
- tepelná vodivost: 0,12 W/mK
- tepelná odolnost: -30°C až +80°C



AkzoNobel

| www.schonox.cz |

SCHÖNOX®

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.



The SCHÖNOX management system
is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobářenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz